

Termékforgalmazó:
GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Telefon: +36-24-531-003

Fax: +36-24-531-004

E-mail: iroda@graymix.hu

Web: www.graymix.com



MŰSZAKI ADATLAP

MA 0603

Graymix Kryl Stomer

Vízes diszperziós kötőanyagú, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, színezhető és mosható, lábzaftfesték.

Kiszerelés:	14 és 4 l/vödör 24 vödör/raklap
Sűrűség:	25°C-on 1,5 g/cm ³
Ph érték:	8-9
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig
Hígítás:	max. 5% víz/vödör
Anyagszükséglet*:	rétegenként 0,20 l/m ²
Felhordási hőmérséklet:	5-20°C között
Teljes száradás:	20°C-on 12 óra (pára és hőmérséklet függvényében)

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése
Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

Szabályozás: ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kermi osztály R-184415-3

Felhasználás:

- Alkalmazható épületek lábazataira; beton-, lábzaftvakolati alapra, lábzafti THR-re.
- A festéket megfelelő szilárdságú, száraz, por-, és zsírmentes felületre hordjuk fel ecsettel, filc-, vagy szivacsengerrel, vagy szórópisztollyal.
- A festetlen felületet portalanítás után, a felhordás előtt 24 órával Graymix Prostar Univerzális mélyalapozóval, vagy Prostar színazonos alapozóval kell előkészíteni. Régi felületek esetében a vakolathibákat ki kell javítani, majd portalanítani. A javítás száradását meg kell várni. A felületet ebben az esetben is elő kell kezelni.
- A Graymix Kryl Stomer lábzaft-festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. Ezután lehet a felületre a festéket felhordani. Az egységes rétegek felhordása között legalább 4 órás száradási időt kell biztosítani.
- A festendő felület, a levegő és a falfesték hőmérséklete érje el a +5°C-ot. Festés után a szerszámokat el kell mosni, mert a már megszáradt festék csak oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.
- Talajnedvességtől- és/vagy talajpárától erősen terhelt (pl.: vízszigetelés nélküli) lábzafton alkalmazása nem ajánlott.

Dunaharaszti 2015. 01. 01.

Graymix Hungária Kft.