



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: bayrasystem@bayra.hu
<http://www.graymix.hu>

MŰSZAKI ADATLAP

MA 1230

Graytex Flex

MSZ EN 12004:2007 szerint C2TE minősítésű, mikroszál-erősítésű cementes hidegburkolati ragasztóhabarcs, kerámia- és mozaiklapok, csempék és kőporcelán lapok ragasztásához kül- és beltéri használatra

Kiszerezés:	25 kg/zsák, 42 zsák/raklap
Szemcsenagyság:	max. 0,5 mm
Anyagszükséglet /m ² :	1,5-3 kg*
Tárolás:	száraz, esőtől és párától védett helyen, a cementtel megegyező körülmények között 9 hónapig
Kötési idő:	24 óra 20°C-on
Rétegvastagság:	max. 5 mm
Felhordási hőmérséklet:	5-30°C között
Bekeverési arány:	7 liter tiszta vízhez 25 kg

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, a kivitelezéshez használt eszközök, szerszámok, valamint a szakemberek szerszámkezelése

Figyelmeztetés: A termék a 2000 évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról hatálya alá tartozó veszélyes anyagot tartalmaz! (lásd: biztonsági adatlap)

Szabályozás:

- MSZ EN 12004:2007 Habarcsok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. Követelmények, a megfelelőség értékelése, osztályozás és megnevezés

Felhasználás:

- a ragasztót 7 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. A megkevert ragasztóanyaghoz egyéb adalékszereket, kötés gyorsítót, fagyásgátlót hozzáadni, illetve az anyagot 2 órán túl felhasználni TILOS! A már kötésnek indult ragasztót vízzel felhígítani és így felhasználni nem szabad!
- a ragasztási alapnak szilárdnak, festék-, szerves anyag-, por- és zsirmentesnek kell lennie.

Budapest, 2012.01.19.


Bayra System Kft.