



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085

00-36 (1)248-0086

E-mail: [bayrasystem@bayra.hu](mailto:bayrasystem@bayra.hu)

<http://www.graymix.hu>

## MŰSZAKI ADATLAP

MA 1312

### Graymix Attract

A Graymix Attract gyárilag előkevert diszperziós kötőanyagú, több színű márványörlemény töltőanyagból készült díszítővakolat. Erősen igénybe vett beltéri, ill. kültéri felületeknél alkalmazható, pl.: lépcsőházak, folyosók, oszlopok, kerítések, valamint lábazatok, illetve hőszigetelő rendszerek fedővakolásához

Kiszerelés:	20 kg/vödör, 24 vödör/raklap	
Sűrűség:	20°C-on 1,75 kg/l	
Ph érték:	9-9,5	
Páradiffúziós ellenállási szám:	durva: $\mu = 12,7$ mikro: $\mu = 10,3$ A termék kiválóan lélegző anyagnak számít	
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig	
Hígítás:	max. 0,25 liter víz/vödör	
Felhordási hőmérséklet:	5-20°C között	
Teljes száradás:	20°C-on 20 óra (pára és hőmérséklet függvényében)	
Típus	Szemcseméret (mm)	Anyagszükséglet (kg/m <sup>2</sup> )*
Attract durva (GD)	1,5	4-4,5
Attract természetes (GT)	1,5	4-4,5

\*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése  
Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

#### Szabályozás:

- MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085

00-36 (1)248-0086

E-mail: [bayrasystem@bayra.hu](mailto:bayrasystem@bayra.hu)

<http://www.graymix.hu>

Felhasználás:

- a felhordás előtt 24 órával használjunk színazonos Graymix alapozót.
- a vakolat felhordását megelőzően egyenletes, sima felületet kell biztosítani, az egyenetlen felületre felhordott termék száradás után optikailag foltosodást eredményezhet.
- a fal nem megfelelő vízszigetelése esetén a vakolat nem alkalmazható!
- a felhordás rozsdamentes fémsimítóval, a kiválasztott szemcseméretnek megfelelően történik. 0,2 mm szemcseméret esetén a lábazati díszítővakolat felvitelét szórópisztollyal javasoljuk. A szórófej működtetéséhez 8 bar nyomást biztosító kompresszort javasolunk. A megfelelő anyagkibocsátást a szórófejen állítható szelep beállításával kell biztosítani. Esztétikus felület kialakításához a szórófejet egyenletes függőleges, ill. vízszintes irányban kell mozgatni. A szórófej és a vakolandó felület között max. 50 cm távolság tartandó. Ügyeljünk arra, hogy a felületre egyforma vastagságban szórjuk a vakolatot. A száradás során, ha hiányos vakolattal fedett területet látunk, utólagos szórással a hibát ki lehet javítani.

Budapest, 2013.01.07.

Bayra System Kft.