



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085

00-36 (1)248-0086

E-mail: [bayrasystem@bayra.hu](mailto:bayrasystem@bayra.hu)

<http://www.graymix.hu>

## MŰSZAKI ADATLAP

MA 1313

### Graymix Rollgray

Gyárilag előkevert, vízbázisú, műanyag diszperziós kötőanyagú, színezhető, díszítő hengervakolat épülethomlokzatok díszítő vakolásához

Kiszerezés:	10 kg/vödör, 42 vödör/raklap
Sűrűség:	20°C-on 1,9 kg/l
Ph érték:	8-9
Páradiffúziós ellenállási szám:	$\mu = 54$ A termék jól lélegző anyagnak számít
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig
Hígítás:	sötét és közepes színeknél max. 0,15 liter/vödör fehér és világos színeknél max. 0,25 liter/vödör
Anyagszükséglet*:	1,-1,5 kg/m <sup>2</sup>
Felhordási hőmérséklet:	5-20°C között
Teljes száradás:	20°C-on 24 óra (pára és hőmérséklet függvényében)

\*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése

Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

#### Szabályozás:

- MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok előírásai



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.

Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085

00-36 (1)248-0086

E-mail: [bayrasystem@bayra.hu](mailto:bayrasystem@bayra.hu)

<http://www.graymix.hu>

• Felhasználás:

- a felhordás előtt 24 órával használjunk színazonos Graymix Prostar alapozót.
- a vakolatot felhasználás előtt keverjük fel kézi keverőgéppel.
- a vakolat felhordása szivacsengerrel (lyukacsos vagy sima), vagy cérnahengerrel történik.
- ügyeljünk arra, hogy egy adott felületet egy munkafázisban vakoljunk, megszakítás nélkül. Ha mégis két munkafázisban kell elvégezni a munkát, ragasztószalag segítségével válasszuk el a két vakolandó részt.
- a ragasztószalag használatával határolhatók el a különböző színű vakolatok is.
- a megmaradt vakolóanyag jól lezárva, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig tárolható.
- a felhordott vékonyvakolat színe minimálisan eltérhet a színekártyában bemutatott színtől, az eltérés a vakolat struktúrájából (optikailag) adódik.
- különböző időpontokban gyártott, azonos színszámú vakolóanyagoknál az alkalmazott töltőanyag miatt árnyalatnyi színeltérés lehetséges, ezért egybefüggő felületekre csak azonos gyártási számú anyagot alkalmazzunk.
- ügyeljünk arra, hogy a vakolat felhordását lehetőleg árnyékos oldalon végezzük, kerülve a közvetlen napsütést, ahol nehéz az összedolgozása.
- Egy homlokzati tagozaton belül folyamatos munkavégzés szükséges.
- 5°C alatt, illetve párás, esős időben ne hordjunk fel vékonyvakolatot.

Budapest, 2013.01.07.

Bayra System Kft.