



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: bayrasystem@bayra.hu
<http://www.graymix.hu>

MŰSZAKI ADATLAP

MA 1314

Graymix Prostar és Prostar Plus

A Graymix Prostar, illetve a Graymix Prostar Plus alapozók kül- és beltéri műanyag diszperziós kötőanyagú, antisztatikus hatású, színezhető, készrekevert alapozók, gördülőszemcsés (Prostar Plus) illetve kapart hatású (Prostar) díszítővakolatokhoz

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Prostar | krémszerű, fehér folyadék | |
| Prostar Plus | krémszerű, fehér, szemcsés folyadék | |
| Kiszerezés: | 10 kg/vödör, 42 vödör/raklap | |
| Sűrűség: | 25 °C-on 1,57 g/cm ³ | |
| Ph érték: | 8-9 | |
| Tárolás: | eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig | |
| Hígítás: | max. 1 liter víz/vödör | |
| Anyagszükséglet*: | 0,15-0,3 kg/m ² | |
| Felhordási hőmérséklet: | 5-20 °C között | |
| Felhordás: | teddy hengerrel, ecsettel (a felhordás során törekedjünk a lehető leghomogénebb felület kialakítására) | |
| Teljes száradás: | 20 °C-on 24 óra (pára és hőmérséklet függvényében) | |
| Alapozó | Vakolat | színezett alapozó szükséges |
| Prostar | Graymix Attract | minden esetben |
| Prostar | Graymix Rollgray | minden esetben |
| Prostar | Graymix Coral Lux (1,5; 2mm) | minden esetben |
| Prostar Plus | Graymix Coral (1,5; 2; 3mm) | minden esetben |

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése

Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

Szabályozás:

- ÉME: A-58/5/2006 Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerek

Budapest, 2013.01.07.


Bayra System Kft.