



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: bayrasystem@bayra.hu
<http://www.graymix.hu>

MŰSZAKI ADATLAP

MA 1315

Graymix Prostar Szilikon és Prostar Plus Szilikon

A Graymix Prostar Szilikon, illetve a Graymix Prostar Plus Szilikon alapozók kül-, és beltéri szilikongyanta kötőanyagú, antisztatikus hatású, színezhető, készrekevert alapozók, szilikonbázisú gördülőszemcsés (Prostar Plus Szilikon), illetve kapart hatású (Prostar Szilikon) díszítővakolatokhoz

Prostar Szilikon	krémszerű, fehér folyadék	
Prostar Plus Szilikon	krémszerű, fehér, szemcsés folyadék	
Kiszerezés:	10 kg/vödör, 42 vödör/raklap	
Sűrűség:	25°C-on 1,57 g/cm ³	
Ph érték:	8-9	
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig	
Hígítás:	max. 1 liter víz/vödör	
Anyagszükséglet*:	0,15-0,3 kg/m ²	
Felhordási hőmérséklet:	5-20°C között	
Felhordás:	teddy hengerrel, ecsettel (a felhordás során törekedjünk a lehető leghomogénebb felület kialakítására)	
Teljes száradás:	20°C-on 24 óra (pára és hőmérséklet függvényében)	
Alapozó	Vakolat	színezett alapozó szükséges
Prostar Szilikon	Graymix Coral Lux Szilikon (1,5; 2mm)	minden esetben
Prostar Plus Szilikon	Graymix Coral Szilikon (1,5; 2; 3mm)	minden esetben

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése
Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

Szabályozás:

- ÉME: A-58/5/2006 Graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerek

Budapest, 2013.01.07.


Bayra System Kft.